FICHE TECHNIQUE

ARCAPROTECT SP

VERSION DU 08/01/08

DEFINITION :

Revêtement à base de copolymères en dispersion aqueuse, spécialement conçu pour la protection des matières plastiques, du métal nu ou pré laqué etc.….

DOMAINES D'APPLICATION :

ARCAPROTECT SP est utilisé comme revêtement de protection, comme agent de masquage avant peinture, notamment en carrosserie. Il permet de réaliser une protection temporaire des parties non travaillées d'un véhicule ou d'une pièce industrielle contre par exemple les brouillards de peinture et environnements salissants.
ARCAPROTECT SP se pèle facilement et peut s'éliminer à l'eau.
ARCAPROTECT SP a un effet protecteur temporaire.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

❒ ***Présentation:***	Liquide incolore ou teintes
❒ ***Aspect sec:***	Transparent (intéressant pour les luminaires, ouvertures)
❒ ***Diluant:***	Eau
❒ ***Densité à 20°C :***	1 +/-0.05
❒ ***Extrait sec :***	10% environ
❒ ***Séchage à 20°C*** :	environ 3-4 heures suivant l'épaisseur du film avec ventilation.
❒ ***Rendement***:	1.5 à 3 m² par litre en une couche suivant l'épaisseur du film

MISE EN ŒUVRE :

❒ ***Matériel:***	Pinceau plat large, pistolet pneumatique. Nous préconisons d'effectuer un essai préalable.
❒ ***Dilution:***	Prêt à l'emploi.
❒ ***Application:***	***Pinceau :*** **ARCAPROTECT SP se dépose sur le support en couches très épaisses** : Appliquer plusieurs couches de produit frais sur frais. Attendre quelques instants entre chaque passe de produit frais. ***Pistolet*** : appliquer une couche horizontale puis verticale en croisant.
❒ ***Nettoyage du matériel :***	A l'eau, immédiatement après usage.
❒ ***Séchage:***	**Attendre le séchage complet du produit avant de le peler ou de le manipuler.**

PRECAUTIONS D'USAGE :

❒ Stocker à l'abri du gel
❒ Se conserve 1 an en emballage d'origine
❒ Une exposition prolongée aux rayonnements ultra - violet risque de provoquer une perte de souplesse et par conséquent, une augmentation d'adhérence. **ARCAPROTECT SP** ne devra pas rester plus de 3 mois sur les supports.

Classification AFNOR - Famille 1 -Classe 7a2

ARCANE Industries S.A.
Z.I des Paluds 73, avenue du Douard 13685 AUBAGNE Cedex
T : 04 42 82 16 95 **F :** 04 42 82 16 77
Courriel du service technique : laboratoire@arcane-industries.fr
Site Internet : **http://arcane-industries.fr**