

HYDROFUGEANT PAR INJECTION

Traitement des Remontées Capillaires par injection - Hydrofugation des Façades

DEFINITION:

Hydrofuge en phase solvant pour le traitement des remontées capillaires par injection et l'hydrofugation de tout support poreux.

DOMAINES D'INTERVENTION:

HYDROFUGEANT PAR INJECTION est injecté sous pression dans les supports poreux humides et réagit chimiquement au contact de l'eau, en créant une barrière définitivement étanche à l'eau.



INTERIEUR

Appliqué en façade, **HYDROFUGEANT PAR INJECTION** est un excellent hydrofugeant.

QUALITES ET PERFORMANCES:

- Efficace sur tous les matériaux poreux.
- Excellente capacité de diffusion homogène du produit sur toute l'épaisseur du mur, dès la première injection
- Exempt de silicones
- Recouvrable par toute peinture.
- Traitement longue durée

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Aspect : Liquide Incolore, ne forme pas de film en surface
- Diluant : White Spirit
- Densité à 20°C : 0,84 +/-0.05
- Séchage à 20°C et 65% H.R.: 2 heures environ en surface

Le séchage complet demande plusieurs mois en fonction de l'épaisseur et de son taux d'humidité. Attention de ne pas bloquer la respiration du mur pendant toute cette période.

- Rendement :
 - 2 à 4m² par litre en façade suivant la porosité
 - Environ 1,5 L/mètre linéaire pour un mur de 10 cm d'épaisseur en traitement des remontées capillaires.

MISE EN ŒUVRE:

- **Matériel :** pompe airless, brosse, rouleau
- **Dilution :** prêt à l'emploi
- **Application :** Dans le cas des remontées capillaires, **HYDROFUGEANT PAR INJECTION** est injecté sous pression (15 à 20 bars) dans une série de trous percés horizontalement à la base du mur et espacés de 15 cm environ. La profondeur de perçage doit être égale aux 2/3 de l'épaisseur du mur.
- **Nettoyage du matériel :** White spirit



EXTERIEUR

RECOMMANDATIONS:

- Conserver à l'abri de l'humidité et des fortes chaleurs en bidons hermétiquement fermés.
- Se conserve 1 an en emballage d'origine

CLASSIFICATION:

-AFNOR NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b1



HYGIENE ET SECURITE:

Produit en phase solvant. Inflammable. Conserver hors de portée des enfants (se reporter à la FDS).

« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisations conformes aux normes ou DTU en vigueur ; ces renseignements ne peuvent pas suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »

ARCANE Industries

Z.I des Palud 73 avenue du Douard 13685 AUBAGNE cedex - FRANCE
tél : 04 42 82 16 95 fax : 04 42 82 16 77